

Endbehandlungen für Beton im Vergleich

BACK STEIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	STRA-TOP	LFC Verkieselung	H10 Imprägnierung	Porenöl	OSMO Betonöl	LIQUAX	B-Wachs	C-Wachs	MORDAX Beize rostrot	SQ Tiefgrund	PUR-2	CAPOSIL
Wirkstoff	Acrylat	Kaliumsilikat	Silan/Siloxan	Leinöl	Öl+Wachs	Wachs	Bienenwachs	Carnaubawachs	Metallsalz	Acrylat/Silan	Polyurethan	Silikonharz
Abperleffekt	x	x	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	x	✓	x	(✓)
auffrischbar	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
diffusionsoffen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
farbvertiefend /-verändernd	x	x	x	✓	✓	x	✓	(✓)	x	x	x	✓
feuerbeständig	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	(✓)
filmbildend	✓	x	x	x	✓	✓	(✓)	✓	x	✓	✓	(✓)
glänzend	x / ✓	x	x	x	x	(✓)	(✓)	✓	x	x	(✓)	(✓)
wasserverdünnbar	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x
kratzfest	(✓)	✓	✓	✓	✓	(✓)	✓	(✓)	✓	x	(✓)	✓
lebensmittelecht	(✓)	✓	(✓)	✓	(✓)	✓	✓	✓	x	x	x	(✓)
polierbar	x	x	x	x	x	(✓)	x	✓	x	x	x	x
Schutz vor Fettflecken	✓	x	x	(✓)	✓	(✓)	(✓)	x	x	x	✓	✓
Schutz vor Rotweinflecken	✓	(✓)	(✓)	x	✓	(✓)	x	x	x	x	✓	✓
stauwasserdicht	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
untergrundverfestigend	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x
witterungsbeständig	✓	✓	✓	x	(✓)	(✓)	x	x	✓	✓	✓	✓
Fußbodenendbehandlung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
für Küchenarbeitsplatten	(✓)	✓	✓	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	x	x	x	✓
für Badmöbel	(✓)	✓	✓	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	x	(✓)	✓
für Wohnmöbel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(✓)	x	✓	✓
für Gartenobjekte	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	✓	✓
für Spielobjekte	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	(✓)	x	✓	✓
für Untergrundsanierung	x	✓	(✓)	x	x	x	x	x	x	✓	x	x
überstreichbar mit	1,6,7,8,11	2,3,6,7,8	1,3,4,5,6,7,8	4,5,6,7,8	5,6,7,8	6	7	6,7,8	1,3,4,5,6,7,8,9,12	1,6,7,8,10,11,12	6,7,8,11	6,7,8,11
Mindestalter des Betons	5 Tage	7 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage	5 Tage	7 Tage	5 Tage
Verbrauch pro Schicht	80-150 ml/m ²	150-400 ml/m ²	60-180 ml/m ²	80-150 ml/m ²	40-80 ml/m ²	150-200 ml/m ²	60-100 ml/m ²	60-100 ml/m ²	100 ml/m ²	100-150 ml/m ²	100-250 ml/m ²	100 ml/m ²