


Jämförelsetabell för slutbehandling

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ETC</u> <u>betonlasyr</u>	<u>LFC vattenglas</u>	<u>H10</u> <u>impregnering</u>	<u>Porolja</u>	<u>B-Vax</u>	<u>C-Vax</u>	<u>MORDAX</u> <u>Betsning</u>	<u>SQ-primer</u>	<u>PUR-2</u>	<u>ECO Toning &</u> <u>Fernissa</u>	<u>STRA-TOP</u>
aktiv substans	Acrylat	Kaliumsilikat	Silan/Siloxan	Linolja	Bivax	Karnubavax	Metallsalt	Acrylat/Silan	Polyuretan	Dispersionssilikat	Acrylat
självrenerande förmåga	x	x	✓	(✓)	(✓)	(✓)	x	✓	x	x	x
går att förnya	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x
öppen för diffusion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
färgfördjupande	x	x	x	✓	✓	(✓)	x	x	x	✓	x
eldfast	x	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x
bildar ytfilm	✓	x	x	x	(✓)	✓	x	✓	✓	x	✓
glänsande	(✓)	x	x	x	(✓)	✓	x	x	(✓)	x	x / ✓
går att förtunna med vatten	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓
reptåligt	x	✓	✓	✓	✓	(✓)	✓	x	(✓)	✓	✓
livsmedelsäakta	x	✓	(✓)	✓	✓	✓	x	x	x	(✓)	(✓)
går att polera	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x
skydd mot fettfläckar	x	x	x	(✓)	(✓)	x	x	x	(✓)	x	✓
skydd mot rödvinsfläckar	x	(✓)	(✓)	x	x	x	x	x	(✓)	(✓)	✓
skyddar mot stående vatten	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
stärkande för underlaget	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
vittringsbeständigt	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
slutbehandling för golv	✓	✓	(✓)	(✓)	✓	✓	(✓)	x	✓	✓	✓
för köksbänkar	x	(✓)	(✓)	✓	✓	✓	x	x	x	x	(✓)
för handfat, badkar o.dyl.	x	(✓)	✓	✓	✓	✓	(✓)	x	(✓)	(✓)	(✓)
för inomöbler	(✓)	(✓)	✓	✓	✓	✓	(✓)	x	(✓)	(✓)	✓
för trädgårdsföremål	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓
för lekföremål	(✓)	✓	✓	x	x	x	(✓)	x	✓	✓	✓
förbehandling av underlag	x	✓	(✓)	x	x	x	x	✓	x	(✓)	x
övermålningsbar med	1,11	1,2,3,4,5,6,11	1,3,4,5,6,11	4,5,6	4,5,6	4,5,6	1,3,4,5,6,7,11	1,6,8,9,11	9	1,3,5,6,10,11	1,11
betongens lägsta ålder	7 dagar	7 dagar	3 dagar	3 dagar	3 dagar	3 dagar	3 dagar	5 dagar	7 dagar	7 dagar	5 dagar
åtgång per skikt	60-180 ml/m ²	150-400 ml/m ²	60-180 ml/m ²	80-150 ml/m ²	60-100 ml/m ²	60-100 ml/m ²	100 ml/m ²	100-150 ml/m ²	100-250 ml/m ²	200-300 ml/m ²	80-150 ml/m ²