


Intofüll G schnell



Schneller Reparaturmörtel grob

Zum Ausbessern von Beton und Estrich im Innen- und Außenbereich



Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, dauer trocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein. Mürbe Untergrundzonen entfernen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes ist mit **Intorin**, **Intoplan**® HB oder **Intopox GH 110** zu grundieren.

Anrühren

Kaltes, klares Wasser in einen sauberen Behälter geben und das Pulver unter kräftigem Rühren zugeben bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Die Verarbeitungszeit liegt je nach Temperatur und Konsistenz bei ca. 15 Minuten (20 °C).

Achtung! Nicht mehr Material anmischen, als in dieser Zeit verarbeitet werden kann!

Verarbeitung

Den fertigen Mörtel auf den vorbehandelten Untergrund kräftig andrücken und in der gewünschten Schichtstärke von 5 - 20 mm aufbringen.

Bei großflächigen dickeren Schichten mit gewaschenem Sand 0-2 mm im Verhältnis Pulver : Sand = 1 : 0,3 GT strecken.

Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung
Verarbeitungszeit:	ca. 15 Minuten, je nach Temperatur, Konsistenz und Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C
Verbrauch pro m ² :	ca. 1,7 kg je mm Schichtdicke

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

