

Intoplan® GF



Standfeste Füllmasse auf Alpha-Halbhydrat-Basis

Geeignet für Untergründe im Innenbereich aus Gips- bzw. Anhydritestrichen und Spanplatten bei Schichtstärken von 0 - 30 mm



➔ **kunststoffvergütet**

Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, dauer trocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein. Mürbe Untergrundzonen entfernen.

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes ist mit **Intorin**, **Intorin T** oder **Intopox GH 110** zu grundieren.

Anrühren und Verarbeitung

Kaltes, klares Wasser in einen sauberen Behälter geben und das Pulver unter kräftigem Rühren zugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Die fertige Füllmasse auf den vorbereiteten Untergrund kräftig andrücken. Anschließend in einem Arbeitsgang auf die gewünschte Schichtstärke bis 30 mm auftragen.

Bei großflächigen dickeren Schichten über 30 mm mit gewaschenem Sand 0 - 2 mm im Verhältnis Pulver: Sand = 1: 0,3 GT strecken.

Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung
Verarbeitungszeit:	ca. 15 - 20 min bei + 20 °C
Begehbarkeit:	nach ca. 45 min (je nach Temperatur)
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C
Verbrauch pro m ² :	ca. 1,6 kg je mm Schichtdicke

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

