

Produktdatenblatt

Artikelnummer: B2-9022-5
 Artikelname: HELIOCOLOR-W BLAU 15:3
 Colour-Index PB 15:3

Erstelldatum: 25.07.2023

Zusammensetzung

Pigmentanteil [%]	25,000
Feststoff [%]	95,290
Weichmacher [%]	71,000

Spezifikation

EP07

Prüfmerkmal	Untergrenze	Obergrenze	Sollwert	Text	Prüfmethode
Standard Charge-Nr :				F211093	
STD-PRB delta L	-0,8000	0,8000			PM-0020
STD-PRB delta a	-0,8000	0,8000			PM-0020
STD-PRB delta b	-0,8000	0,8000			PM-0020
STD-PRB delta E		1,0000			PM-0020
STD-PRB delta FS	97,5000	102,5000			PM-0020

Echtheiten der zugrundeliegenden Pigmente der Pigment-Präparation

Lichtechtheit (Vollton / Aufhellung)	8 / 8
Wetterechtheit (Vollton / Aufhellung)	5 / 5
Alkali	5
Säure	5
Temperaturbeständigkeit [°C]	200

Statistische Warennummer

32129000

Warenursprungsland

Deutschland

Stoffinventar

EC-No	Ja
TSCA-USA	Ja
AICS-Australien	Ja
DSL/NDSL-Kanada	Ja
PICCS-Philippinen	Ja
MITI/ENCS-Japan	Ja
ECL-Korea	Ja
TCSI-Taiwan	Ja
NZIOC-New Zealand	Ja
IECSC-China	Ja
Schweiz (EC-No/EINECS)	Ja

Produktdatenblatt

Artikelnummer:	B2-9022-5		
Artikelname:	HELIOCOLOR-W BLAU 15:3		
Colour-Index	PB 15:3	Erstelldatum:	25.07.2023

Wichtige Hinweise

Die Prüfung der Präparation im jeweiligen Anwendungssystem auf Verträglichkeit und Zweckmäßigkeit ist zwingend erforderlich.

Für jedes Einsatzgebiet müssen spezifisch geeignete Pigmente zur Anwendung kommen.

Die Color-Index-Angaben beziehen sich auf die zugrundeliegenden Pigmente.

Die im Technischen Merkblatt angegebenen Daten können variieren, da diese Pigment-Präparationen auf Farbstärke standardisiert werden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Vor Gebrauch gut aufrühren!

Nach Gebrauch Gebinde wieder verschließen!