

Produktdatenblatt

Artikelnummer: V2-8406-5
 Artikelname: HELIOCOLOR-W GRÜN 7
 Colour-Index PG 7

Erstelldatum: 25.07.2023

Zusammensetzung

| | |
|-------------------|--------|
| Pigmentanteil [%] | 30,000 |
| Feststoff [%] | 95,340 |
| Weichmacher [%] | 66,000 |
| Viskosität [s] | |

Spezifikation

EP07

| Prüfmerkmal | Untergrenze | Obergrenze | Sollwert | Text | Prüfmethode |
|------------------------|-------------|------------|----------|---------|-------------|
| Standard Charge-Nr : | | | | F105436 | |
| STD-PRB delta L | -0,8000 | 0,8000 | | | PM-0020 |
| STD-PRB delta a | -0,8000 | 0,8000 | | | PM-0020 |
| STD-PRB delta b | -0,8000 | 0,8000 | | | PM-0020 |
| STD-PRB delta E | | 1,0000 | | | PM-0020 |
| STD-PRB delta FS | 97,5000 | 102,5000 | | | PM-0020 |
| Kornfeinheit [µm] | | 20,0 | | | PM-0012 |
| Dichte [kg/L] | 1,062 | 1,128 | 1,094 | | PM-0019 |
| Viskosität mPas [mPas] | 1.000 | 8.000 | | | PM-0080 |

Echtheiten der zugrundeliegenden Pigmente der Pigment-Präparation

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Lichtechtheit (Vollton / Aufhellung) | 8 / 8 |
| Wetterechtheit (Vollton / Aufhellung) | 5 / 5 |
| Alkali | 5 |
| Säure | 5 |
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 200 |

Statistische Warennummer

32129000

Warenursprungsland

Deutschland

Stoffinventar

| | |
|-------------------|----|
| EC-No | Ja |
| TSCA-USA | Ja |
| AICS-Australien | Ja |
| DSL/NDSL-Kanada | Ja |
| PICCS-Philippinen | Ja |
| MITI/ENCS-Japan | Ja |
| ECL-Korea | Ja |
| TCSI-Taiwan | Ja |
| NZIOC-New Zealand | Ja |
| IECSC-China | Ja |

Produktdatenblatt

Artikelnummer: V2-8406-5

Artikelname: HELIOCOLOR-W GRÜN 7

Colour-Index PG 7

Erstelldatum: 25.07.2023

Schweiz (EC-No/EINECS)

Ja

Wichtige Hinweise

Die Prüfung der Präparation im jeweiligen Anwendungssystem auf Verträglichkeit und Zweckmäßigkeit ist zwingend erforderlich.

Für jedes Einsatzgebiet müssen spezifisch geeignete Pigmente zur Anwendung kommen.

Die Color-Index-Angaben beziehen sich auf die zugrundeliegenden Pigmente.

Die im Technischen Merkblatt angegebenen Daten können variieren, da diese Pigment-Präparationen auf Farbstärke standardisiert werden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Vor Gebrauch gut aufrühren!

Nach Gebrauch Gebinde wieder verschließen!